

## DAXOROL-Gewebearten

Typ	DX 10	DX 15	DX 20	DX 25	DX 30
<b>Einsatzbereich</b>	Armierungsgewebe für WDV-Systeme	Armierungsgewebe für nicht brennbare WDV-Systeme	leichtes Panzergewebe für besonders stoßgefährdete Flächen	schweres Panzergewebe für besonders stoßgefährdete Flächen	Außenputzgewebe grobmaschig
<b>Flächengewicht</b>	ca. 165 g/m <sup>2</sup>	ca. 210 g/m <sup>2</sup>	ca. 330 g/m <sup>2</sup>	ca. 600 g/m <sup>2</sup>	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
<b>Verbrauch</b>	1,1 m/m <sup>2</sup>	1,1 m/m <sup>2</sup>	1 m/m <sup>2</sup>	1 m/m <sup>2</sup>	1 m/m <sup>2</sup>
<b>Reißfestigkeit</b> (daN) a) Kette b) Schuß	215,6 245,5	247,9 337,3	380,2 340,8	460,4 801,0	161,0 165,2
Verformungs- geschwindigkeit	50 mm/min	50 mm/min	50 mm/min	50 mm/min	50 mm/min
Maschenweite	4 x 4 mm	7 x 7 mm	22 x 18 mm	20 x 18 mm	13 x 13 mm
<b>Eigenschaften</b>	alkalibeständig schiebefest	alkalibeständig schiebefest	alkalibeständig schiebefest besonders massive Fadenstruktur	alkalibeständig schiebefest besonders massive Fadenstruktur	alkalibeständig schiebefest
<b>Rollengröße</b>	50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
<b>Farbton</b>	rot/weiß	weiß	weiß	weiß	blau